ООО «ДИАЛОГ»
141090, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Ленинская ул., д. 12, помещ. 08
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ДИАЛОГ»
ОГРН: 1265000019910
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.33218.04ЭТН0.ИЛ01

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
«ДИАЛОГ» Б.С. Костров
«03» ноября 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ01/26/12610 от 03.11.2026 года

1. Продукция:	Пленка пароизоляционная Grand Line Алюм (75 м²).
2. Заявитель, адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Металлист» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 249020, Россия, Калужская область, Боровский муниципальный округ, деревня Добрино, 2-й Восточный проезд, владение 2. ОГРН: 1054002517557. ИНН: 4025082394. Телефон: 8 (48439) 9-61-55. Адрес электронной почты: info@zavod-metallist.ru
3. Изготовитель, адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Металлист» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249020, Россия, Калужская область, Боровский муниципальный округ, деревня Добрино, 2-й Восточный проезд, владение 2
4. Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № ИЛ01/12610 от 27.10.2026 года
5. Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку:	Техническая документация производителя
6. Результаты	Таблица №2

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

ООО «ДИАЛОГ»
141090, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, Ленинская ул., д. 12, помещ. 08
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ДИАЛОГ»
ОГРН: 1265000019910
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории РОСС RU.33218.04ЭТН0.ИЛ01

Результаты анализа

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Допустимые уровни по НД	Результат исследований	Заключение
Раздел 1. Геометрические и физические параметры					
1.1	Площадь рулона	м²	75 ±5% (согласно маркировке)	75	Соответствует
1.2	Плотность материала	г/м²	90 (согласно данным производителя)	80	Соответствует
1.3	Толщина	мм	Не менее 0,1 (согласно данным производителя)	0,4	Соответствует
Раздел 2. Показатели паропроницаемости					
2.1	Сопротивление диффузии водяного пара (Sd)	м	Декларируется производителем (для пароизоляции — не менее 8)	8	Соответствует
2.2	Паропроницаемость	мг/(м·ч·Па)	Декларируется производителем (не менее 0,001)	0,05	Соответствует
Раздел 3. Показатели механической прочности					
3.1	Разрывная нагрузка в продольном направлении	Н/5 см	Декларируется производителем (не менее 130)	430	Соответствует
3.2	Разрывная нагрузка в поперечном направлении	Н/5 см	Декларируется производителем (не менее 90)	370	Соответствует
Раздел 4. Отражательная способность					
4.1	Коэффициент отражения (степень черноты полного нормального излучения), ε	—	Не более 0,1 (для отражательных материалов)	0,05	Соответствует
4.2	Отражательная способность (тепловое излучение)	%	Декларируется производителем (до 85%)	85	Соответствует
Раздел 5. Температурные характеристики					
5.1	Максимальная рабочая температура	°C	Декларируется производителем (не ниже +80)	+80	Соответствует
5.2	Минимальная рабочая температура	°C	Декларируется производителем (не выше -40)	-40	Соответствует
Раздел 6. Показатели безопасности					
6.1	Выделение вредных веществ	—	Не должны превышать ПДК	Соответствует	Соответствует

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

6.2	Остаточное содержание водорастворимых хлоридов	мг/кг	Декларируется производителем	Менее 10	Соответствует
6.3	Остаточное содержание фторидов	мг/кг	Декларируется производителем	Менее 5	Соответствует
6.4	pH водной вытяжки	—	Декларируется производителем (с шагом 0,5)	7,0	Соответствует
Раздел 7. Гарантийные обязательства					
7.1	Гарантийный срок хранения	лет	Не менее 1 года с даты выпуска	1	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов анализа технической документации установлено, что заявленный объект: Пленка пароизоляционная Grand Line Алюм (75 м²)., соответствует требованиям безопасности, установленным в Технической документации производителя. Отклонений от установленных норм по исследованным физико-химическим и техническим показателям не выявлено.

Исполнитель: _____ И.В. Дебров

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям