



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Плиты **ИЗОРУФ-Н** предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:

- нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях плоских кровель с повышенными прочностными требованиями;
- теплоизоляционного слоя в трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой;
- тепло- и звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или наливной пол.



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Рекомендуется применять совместно с:

- ISOROC Изорурф-В, Изорурф в качестве верхнего слоя в многослойных кровельных покрытиях плоских кровель;
- ISOROC Изолайт-Л, Изолайт, Изолайт Люкс в качестве противопожарного заполнения гофры проф. листа;
- пароизоляционными мембранами ISOVER ПАРАНЕТ (В), ISOVER ГИДРАНЕТ (D).

Показатель	Единицы измерения	Значения	Метод контроля
		ИЗОРУФ-Н	
Декларируемая теплопроводность λ_D , не более	Вт / (м ^{°К})	0,036	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2008)
Теплопроводность при температуре 283 °К, 10 °С, λ_{10} , не более	Вт / (м ^{°К})	0,035	ГОСТ 31924
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А, λ_A , не более	Вт / (м ^{°К})	0,039	ГОСТ Р 59985-2022
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации Б, λ_B , не более	Вт / (м ^{°К})	0,043	ГОСТ Р 59985-2022
Плотность	кг/м ³	130	ГОСТ EN 1602
Прочность на сжатие при 10 % относительной деформации, не менее	кПа	45	ГОСТ EN 826
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее	кПа	8	ГОСТ EN 1607
Паропроницаемость	мг / м·ч·Па	0,3	ГОСТ 25898
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более	кг/м ²	1,0	ГОСТ EN 1609
Группа горючести		НГ	ГОСТ 30244

УПАКОВКА

ISOROC ИЗОРУФ-Н может быть упакован следующим способом:

ЕДИНИЧНЫЕ УПАКОВКИ — плиты упаковываются в полиэтиленовую термоусадочную пленку.

СКЛАДИРОВАНИЕ

Плиты при хранении должны быть уложены в штабели на поддонах или подкладках.

Допускается установка поддонов друг на друга в два яруса.

Плиты должны храниться в сухом крытом помещении в упакованном виде.

Допускается хранение изделий в упакованном виде под навесом, защищающим зону хранения от воздействия атмосферных осадков.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ И НОРМЫ УПАКОВКИ

Геометрические размеры плит, мм*		
Длина	Ширина	Толщина
1000	600	40-160**