


Гибкая черепица Döcke COMFORT

1. Описание продукции.

Материал штучный кровельный "Гибкая битумная черепица Döcke COMFORT" - кровельное изделие в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного СБС-модифицированным битумом стеклохолста с фигурными вырезами по одному краю листа. Верхняя поверхность черепицы покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Нижняя поверхность черепицы покрыта посыпкой из мелкозернистого песка, а также транспортировочными плёнками. Гарантия 40 лет.

2. Назначение.

Материал штучный кровельный "Гибкая битумная черепица Döcke COMFORT" предназначен для устройства кровельного покрытия скатных крыш зданий и сооружений с уклоном от 12 до 90 градусов.



3. Геометрические параметры.

№ п/п		Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение		
			СТАМБУЛ	АФИНЫ	
1	Форма нарезки и зоны посыпки лицевой стороны черепицы				
		гексагональная, трёхлепестковая	иррегулярная, трёхлепестковая		
		 – основная зона	 – теневая зона	 – хидлэп (цвет посыпки может отличаться от основной и теневой)	
2	Длина, мм	1000 ± 3			
3	Толщина, мм	2,7 ± 0,2			
4	Ширина, мм	318 ± 3		318 ± 3	
5	Коэффициент перехлёста	1.83		1.84	

4. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н (не менее)	600
2	Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н (не менее)	400
3	Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н (не менее)	130
4	Теплостойкость материала в течение 2-ух часов при температуре, °С (не ниже)	100
5	Гибкость материала на брусе R=25 ± 0,2 мм, °С (не выше)	-10
6	Потеря гранул или чешуек посыпки, г/образец (не более)	1,5
7	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов	Пройдено (60 циклов)
8	Водопоглощение в течение 24 часов, % масс (не более)	2
9	Стойкость к образованию вздутий	Устойчив

5. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		СТАМБУЛ	АФИНЫ
1	Упаковок на поддоне, шт.	42	42
2	Кол-во листов в упаковке, шт.	30	30
3	Вес одной упаковки (брутто), кг	35,15	35,15
4	Вес поддона (брутто), кг	1476	1476
5	Покрываемая поверхность из одной упаковки, м²	4,1	4,1

6. Правила хранения.

- Хранение изделий должно осуществляться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно осуществляться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- Хранение изделий должно осуществляться при температуре не ниже -40 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно осуществляться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Штабелирование пачек – не более 16 рядов в высоту.

7. Правила эксплуатации.

- Проверяйте состояние кровли 2 раза в год (весной и осенью).
- Для личной безопасности и безопасности кровельного покрытия при перемещении на кровле необходимо использовать кровельные лестницы, переходные мостики и другие элементы безопасности.
- Мелкий мусор, листья и ветки удаляйте с помощью мягкой щётки. Посторонние предметы с острыми краями удаляйте с кровли вручную.
- В случае угрозы падения снега с крыши или его чрезмерного скопления, которое может повлиять на прочность конструкции, снег необходимо удалять. При этом необходимо оставлять слой снега толщиной 10 см для защиты кровельного покрытия от снегоуборочного инструмента.
- Не используйте металлические и острые инструменты для удаления мусора и снега.