



## Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ № 41 (Эврика)

ТУ 5775-010-17925162-2003

Мастика кровельная горячая



### Описание продукции:

Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ № 41 изготавливается из кровельных битумов, модифицированных полимерами и минерального наполнителя. Благодаря аналогичному составу мастика полностью совместима с кровельными и гидроизоляционными материалами, производимыми Корпорацией ТехноНИКОЛЬ. Её применение обеспечивает создание надёжной, целостной кровельной системы.

### Область применения:

Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ № 41 предназначена для устройства и ремонта кровель (при заделке трещин, выбоин цементно-песчаных и асфальтовых стяжек, бетонных плит; восстановлении посыпки кровельного ковра; установке водосточных воронок; в местах примыкания кровельного ковра к трубам, флюгаркам; безогневой укладке рулонных кровельных материалов) и гидроизоляции (обмазки стальных конструкций, бетонных блоков, колонн, контактирующих с грунтом, стальных, бетонных строительных конструкций, в том числе трубопроводов).

### Основные физико-механические характеристики:

| Наименование показателя                                                | Ед. изм. | Значение | Метод испытания |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Температура размягчения, не ниже                                       | °С       | 105      | ГОСТ 11506-73   |
| Глубина проникания иглы при 25 °С, не более                            | 0,1 мм   | 50       | ГОСТ 11501-78   |
| Прочность сцепления с основанием при температуре (20±5) °С, не менее:  | МПа      | 0,20     | ГОСТ 26589-94   |
| с бетоном                                                              |          | 0,25     |                 |
| с металлом                                                             |          |          |                 |
| Прочность сцепления с основанием при температуре (-20±2) °С, не менее: | МПа      | 0,80     | -               |
| с бетоном                                                              |          | 1,00     |                 |
| с металлом                                                             |          |          |                 |
| Прочность сцепления между слоями, не менее:                            | МПа      | 0,15     | -               |
| рулонный материал – рулонный материал                                  |          | 0,15     |                 |
| рулонный материал – бетон                                              |          |          |                 |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее                       | кН/м     | 4        | -               |
| Водопоглощение в течение 24 ч, по массе, не более                      | %        | 1        | -               |
| Условная прочность, не менее                                           | МПа      | 0,2      | -               |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее                          | %        | 1100     | -               |

### Производство работ

Мастика разогревается до температуры 160-180 °С и наносится уже в жидком виде на предварительно огрунтованное битумным праймером основание при помощи шпателя, кисти, либо разливается и разравнивается.

Диапазон температур применения от минус 20 до плюс 40 °С.

### Хранение

Хранить в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от минус 20 до плюс 30 °С. Гарантийный срок хранения -18 месяцев.

### Сведения об упаковке

Бумажный мешок с силиконизированным внутренним слоем массой 30 кг.