



## Мастика гидроизоляционная битумная холодная AquaMast

Произведено согласно: ТУ 5775-063-72746455-2012

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Мастика гидроизоляционная битумная для фундаментов AquaMast представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для обмазочной гидроизоляции конструкций (бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и др.), заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой: фундаментов, свай и т.п.

Расход мастики:

- для защиты бетона от влаги не менее 1 кг/м<sup>2</sup>;
- для полноценной гидроизоляции не менее 2,7 кг/м<sup>2</sup> за 2 нанесения.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- для создания жёстких гидроизоляционных покрытий;
- бесшовная гидроизоляция;
- лёгкость применения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя                                    | Ед. изм. | Критерий   | Значение    | Метод испытания |
|------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-----------------|
| Прочность сцепления (адгезия) с бетоном                    | МПа      | не менее   | 0.1         | ГОСТ 26589-94   |
| Прочность сцепления (адгезия) с металлом                   | МПа      | не менее   | 0.1         | ГОСТ 26589-94   |
| Прочность сцепления (адгезия) с деревом                    | МПа      | не менее   | 0.1         | ГОСТ 26589-94   |
| Водопоглощение в течение 24 ч, по массе                    | %        | не менее   | 2           | ГОСТ 26589-94   |
| Массовая доля нелетучих веществ                            | %        | в пределах | 75-90       | ГОСТ 31939-2022 |
| Теплостойкость                                             | °С       | не ниже    | 80          | ГОСТ 26589-94   |
| Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 10 мин | -        | -          | выдерживает | ГОСТ 26589-94   |
| Температура гибкости на брусе R = 5 мм                     | °С       | не выше    | 5           | ГОСТ 26589-94   |

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение      |
|-------------------------|----------|----------|---------------|
| Объем тары              | л        | -        | 18; 10; 3     |
| Масса нетто тары        | кг       | -        | 18; 10; 3     |
| Штук на паллете         | шт       | -        | 36; 60; 144   |
| Масса брутто паллеты    | кг       | -        | 730; 700; 510 |

Масса брутто паллеты является справочной величиной и может колебаться в зависимости от упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность вёдер с мастикой при транспортировании и хранении.



## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция, указанная на этикетке

Не применять на кровле.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, масла, наледи и других загрязнений.

Впитывающие основания рекомендуется обработать праймером битумным AquaMast.

Материал наносить шпателем или кистью толщиной не более 2 мм за 1 слой, рекомендуемый расход на слой около 1 кг/м<sup>2</sup> для горизонтальных поверхностей и 0,7 кг/м<sup>2</sup> для вертикальных. Для армирования покрытия применять щелочестойкие сетки укладывая их в ещё не застывший слой мастики.

Работы производить при температуре от минус 10 °С до плюс 40 °С. При температуре ниже плюс 5 °С мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток.

Может применяться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020. Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях.

Покрытие пластичное и устойчиво к воздействию агрессивных веществ природного происхождения по отношению к бетону.

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не применять внутри жилых помещений. При попадании на кожу мастику необходимо смыть растворителем.

Время высыхания мастики не более 24 ч при толщине нанесённого слоя не более 2мм, окончательный набор гидроизоляционных свойств зависит от температуры и влажности окружающей среды.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

Загрузку в транспортные средства и перевозку материала производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Мастика должна храниться в помещении, снабжённом приточно-вытяжной вентиляцией.

Мастика должна храниться в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от -20°С до +30 °С.

Хранения поддонов с мастикой должно производиться в один ряд по высоте.

Мастика должна храниться при соблюдении правил хранения легковоспламеняющихся материалов.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев с даты производства, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 2715 00 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.120

КСР: 23.99.12.120.01.2.03.03-0103-000

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

