



## Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ, серия ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА, коллекция Соната

Произведено согласно: СТО 72746455-3.5.7-2016



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серии ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА – это штучный, битумосодержащий кровельный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли ортогональный.




### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- однослойная;
- улучшенный кровельный битум.



### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Коричневый



Красный



Серый

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя                             | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания                     |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|
| Поверхностная плотность основы                      | г/м²     | не менее | 110      | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)       |
| Тип битумосодержащего вяжущего                      | -        | -        | Битумное | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)       |
| Потеря посыпки                                      | г/обр.   | не более | 1.2      | ГОСТ EN 12039-2011                  |
| Теплостойкость Отсутствие падающих капель при 110 С | мм       | не более | 2        | ГОСТ EN 1110-2011                   |
| Максимальная сила растяжения вдоль                  | Н/50 мм  | не менее | 600      | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Максимальная сила растяжения поперек                | Н/50 мм  | не менее | 400      | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя               | Н        | не менее | 100      | ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Группа горючести                                    | -        | -        | Г4       | ГОСТ 30244-94                       |
| Группа воспламеняемости                             | -        | -        | В2       | ГОСТ 30402-96                       |
| Группа распространения пламени                      | -        | -        | РП2      | ГОСТ Р 51032-97                     |

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя  | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний         |
|--------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|
| Ширина                   | мм       | ±3       | 1000     | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
| Высота                   | мм       | ±3       | 317      | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
| Толщина одного слоя      | мм       | ±0,2     | 2.7      | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
| Количество слоев в гонте | -        | -        | 1        | СТО 72746455-3.5.7-2016 |
| Коэффициент перехлеста   | -        | -        | 1.85     | -                       |

**ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

| Наименование показателя         | Ед. изм. | Критерий | Значение |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| м² в упаковке                   | м²       | -        | 3        |
| Количество штук в упаковке      | шт       | -        | 22       |
| Масса брутто упаковки (коробки) | кг       | -        | 23.7     |
| Количество упаковок на поддоне  | шт       | -        | 45       |
| м² на паллете                   | м²       | -        | 135      |

**ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:**

- Инструкция по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS методом наплавления 2020
- Инструкция по монтажу скатной крыши с применением гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS 2022
- Инструкция по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS 2024
- СТО 72746455-4.7.3-2016 Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТехноНИКОЛЬ LUXARD

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):**

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):**

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):**

18 месяцев со дня изготовления.

**КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:**

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 90 000 0  
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110

**СЕРВИСЫ:**



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

