



# Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, коллекция ВЕСТЕРН

Произведено согласно: СТО 72746455-3.5.8-2016



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ВЕСТЕРН – это штучный битумосодержащий кровельный двухслойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконной основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы. Запатентованная форма, которая не имеет аналогов в мире.




## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов (допустим монтаж от 5° до 60° в случае монтажа методом наплавления). Рисунок готовой кровли ортогональный объемный, рельефный, эксклюзивный.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- двухслойная;
- улучшенный кровельный битум;
- трехмерный цвет и фактура;
- надежность.

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Каньон



Ниагара



Прерия

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя                             | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания                     |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|
| Поверхностная плотность основы                      | г/м²     | не менее | 110      | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)       |
| Тип битумосодержащего вяжущего                      | -        | -        | Битумное | -                                   |
| Потеря посыпки                                      | г/обр.   | не более | 1.2      | ГОСТ EN 12039-2011                  |
| Теплостойкость Отсутствие падающих капель при 110 С | мм       | не более | 2        | ГОСТ EN 1110-2011                   |
| Максимальная сила растяжения вдоль                  | Н/50 мм  | не менее | 600      | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Максимальная сила растяжения поперек                | Н/50 мм  | не менее | 400      | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Соппротивление раздиру стержнем гвоздя              | Н        | не менее | 100      | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Группа горючести                                    | -        | -        | Г4       | ГОСТ 30244-94                       |
| Группа воспламеняемости                             | -        | -        | В2       | ГОСТ 30402-96                       |
| Группа распространения пламени                      | -        | -        | РП2      | ГОСТ Р 51032-97                     |

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний         |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|
| Ширина                  | мм       | ±3       | 1000     | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Высота                  | мм       | ±3       | 318      | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Толщина одного слоя     | мм       | ±0,2     | 3        | СТО 72746455-3.5.8-2016 |

| Наименование показателя  | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний         |
|--------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|
| Количество слоев в гонте | -        | -        | 2        | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Коэффициент перехлеста   | -        | -        | 3.61     | -                       |

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя                 | Ед. изм. | Критерий | Значение |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|
| м² в упаковке                           | м²       | -        | 1.5      |
| Кол-во гонтов в упаковке                | шт       | -        | 11       |
| Вес нетто упаковки, кг                  | кг       | -        | 26.4     |
| Количество упаковок (коробок) в паллете | шт       | -        | 36       |
| м² на паллете                           | м²       | -        | 54       |

#### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS 2024](#)
- [Инструкция по монтажу скатной крыши с применением гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS 2022](#)
- [СТО 72746455-4.7.3-2016 Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТехноНИКОЛЬ LUXARD](#)

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

24 месяца со дня изготовления.

#### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 90 000 0  
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110  
КСР: 23.99.12.190.12.1.03.03-1022-000  
ФССЦ: 12.1.03.03-0025

#### СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

