



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 6.188. ВЕРСИЯ 12.2024

Праймер битумный универсальный AquaMast

Произведено согласно: ТУ 23.99.12-123-72746455-2019

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Праймер битумный универсальный AquaMast — это готовый к применению материал, являющийся водной эмульсией нефтяного битума, модифицированного технологическими добавками. Не содержит растворителя и не наносит вред окружающей среде и здоровью человека.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для:

- проведения подготовительных работ внутри и снаружи помещений;
- огрунтовки цементно-песчаных, бетонных и других впитывающих поверхностей перед укладкой наплавляемых, самоклеящихся кровельных и других битумных гидроизоляционных материалов;
- обеспечения адгезии гидроизоляционного покрытия с основанием и снижения риска вздутий или отслоений покрытий.

Расход праймера в зависимости от основания — 0,10...0,25 кг/м².



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- быстрое высыхание;
- не содержит растворителей;
- можно применять внутри помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Содержание битума с эмульгатором	%	±7,5	32,5	ГОСТ Р 58952.1-2020
Условная вязкость при (20,0±0,5) °С	с	в пределах	5-30	ГОСТ Р 58952.1-2020
Время высыхания	ч	не более	1	ТУ 23.99.12-123-72746455-2019
Расход	кг/м²	в пределах	0,10-0,25	-
Группа горючести	-	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В3	ГОСТ 30402-96
Группа распространения пламени	-	-	РП4	ГОСТ Р 51032-97

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем тары	л	-	10,8; 17,3; 20
Масса нетто продукта	кг	-	10; 15
Штук на паллете	шт	-	75; 33
Масса брутто паллеты	кг	-	821; 567

Масса брутто паллеты является справочной величиной и может колебаться в зависимости от упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность вёдер при транспортировании и хранении.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция Гидроизоляция полов Акваст](#)

- Инструкции, указанной на этикетке.

Перед применением праймер перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от загрязнений. Праймер допускается наносить на основания с влажностью по массе до 10 %. Наносить кистями, щётками, валиками либо при помощи подходящего распылителя. Дождаться полного высыхания праймера перед укладкой кровельного или гидроизоляционного материала. Обрабатываемый участок до высыхания праймера требуется защитить от дождя.

Диапазон температур применения от 0 °С до плюс 40 °С. Температура продукции перед нанесением должна быть не ниже 0 °С. Температура основания должна быть не ниже плюс 5 °С.

Может применяться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020.

Праймер не является самостоятельным гидроизоляционным покрытием. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Время высыхания праймера не более 60 минут при плюс 20 °С и нормальной влажности.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С. Допускается кратковременное (до трёх суток) снижение температуры продукции до минус 5 °С.

Материал не относится к опасным грузам.

Загрузку в транспортные средства и перевозку материала производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в защищённом от света месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С. Хранения поддонов с праймером должно производиться в один ряд по высоте.

Продукт морозостойкий, допускается снижение температуры праймера до минус 5 °С на срок не более трёх суток.

При длительном хранении допускается наличие осадка, устраняемого перемешиванием праймера.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В ведрах - 12 месяцев с даты производства, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

В канистрах - 18 месяцев с даты производства, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 2715 00 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.190

КСР: 20.30.12.140.01.2.03.05-0004-000

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

