



## Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 концентрат

Произведено согласно: ТУ 5775-011-17925162-2003

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 концентрат представляет собой раствор нефтяных битумов в специально подобранных органических растворителях.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для приготовления готового праймера для последующей огрунтовки изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- необходимо разбавить растворителем;
- большой объем материала после разбавления.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя                  | Ед. изм. | Критерий   | Значение  | Метод испытания |
|------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------------|
| Массовая доля нелетучих веществ          | %        | в пределах | 60-65     | ГОСТ 31939-2022 |
| Температура размягчения по кольцу и шару | °C       | не ниже    | 70        | ГОСТ 11506-73   |
| Расход                                   | кг/м²    | в пределах | 0,20-0,35 | -               |

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Объем тары              | л        | -        | 20       |
| Масса нетто тары        | кг       | -        | 18       |
| Штук на паллете         | шт       | -        | 36       |
| Масса брутто паллеты    | кг       | -        | 734      |

Масса брутто паллеты является справочной величиной и может колебаться в зависимости от упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность вёдер при транспортировании и хранении.

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по гидроизоляции полов](#)
- [Инструкция по устройству гидроизоляции кровли из битумно-полимерной Мастики № 21 ТЕХНОНИКОЛЬ](#)
- [Инструкция по гидроизоляции фундаментов](#)
- [СТО 72746455-4.2.2-2022 Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Системы изоляции фундаментов. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям](#)

Концентрированный праймер перед началом работ необходимо разбавить растворителем. Допускается использование керосина, ксилола, бензина, уайт-спирита. Запрещается разбавлять дизельным топливом. Разбавление праймера осуществляется в соотношении по массе от 1:1 до 1:1,5.

Диапазон температур применения от минус 20 °C до плюс 40 °C. При температуре ниже плюс 5 °C выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.

Время высыхания и расход праймера зависит от применённого растворителя при смешивании.

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Для обеспечения сохранности материала при транспортировании и хранении вёдра с праймером размещают в несколько рядов (не более трёх для вёдер вместимостью 20 л) на поддонах, упаковывают в колпак из полимерной термоусадочной плёнки, затем скрепляют двумя вертикальными обвязками по длинной стороне поддона, используя в качестве средств скрепления синтетическую ленту.

Праймер транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Праймер должен транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

Загрузку в транспортные средства и перевозку материала производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Праймер должен храниться в сухом проветриваемом и защищённом от солнечных лучей месте при температуре от -20°C до +30 °C. Помещения для хранения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

Хранения поддонов с праймером должно производиться в один ряд по высоте.

Праймер должен храниться при соблюдении правил хранения легковоспламеняющихся материалов.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев с даты производства, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

#### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 2715 00 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.190

КСР: 23.99.12.120.59.1.01.02-0057-000

---

#### СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

